

Primacryl

Malířská vnitřní barva s výjimečnou bělostí



Popis výrobku

Účel použití	Primacryl je vnitřní malířská barva určená pro dobře kryjící a ekonomicky výhodné nátěry stěn a stropů v interiérech, které nejsou vystaveny většímu namáhání. Primacryl je zdravotně nezávadná barva, je vhodná do prostorů, kde se vyrábějí nebo skladují potraviny, k nepřímému styku s potravinami.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ ředitelná vodou ■ při aplikaci téměř bez zápachu ■ bez organických rozpouštědel ■ prodyšná pro vodní páry ■ šetrná pro životní prostředí ■ snadné zpracování
Materiálová báze	Akrylátová disperze
Balení / velikosti nádob	7, 15, 25 a 45 kg
Barevné odstíny	Bílá Tónování Colorexpress do světlých odstínů Při tónování doporučujeme celé tónované množství navzájem promíchat, aby se zabránilo nepravidelnostem v barevném odstínu.
Stupeň lesku	matná
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem. Trvanlivost v originálním balení minimálně 12 měsíců od data výroby.
Technická data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oděr za mokra: třída 4 dle ČSN EN 13 300 ■ Kontrastní poměr: třída 2 při vydatnosti 3,3 m²/kg ■ Hustota: cca 1,53 g/cm³

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Veškeré běžné povrchy stěn v interiéru.
-----------------------------	---



Úprava podkladového materiálu

Vápenocementové a cementové omítky:

Pevně normálně nasákavé omítky natírejte bez předchozího ošetření.

Na hrubé porézní nasákavé omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem Grundier koncentrat nebo CapaSol RapidGrund.

Sádrové omítky:

Základní nátěr přípravkem Grundier koncentrat. Sádrové omítky se slinutou vrstvou předem obruste a očistěte od prachu.

Sádrové desky:

Na nasákavé desky naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier koncentrat LF.

Sádrokartonové desky:

Výstupky na povrchu tmelu obruste. Proveďte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier koncentrat LF.

Beton:

Odstaňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund.

Nosné nátěry:

Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo.

Na lesklé povrchy a nátěry lakem použijte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

Nenosné nátěry:

Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte.

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem:

Natírejte bez předchozího ošetření.

Nedržící tapety:

Odstaňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte.

Příprava materiálu

Před použitím dobře promíchejte.

Postup nanášení

Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení.

Aplikujte 1 – 2 nátěry.

Nanášení přístrojem airless:

Úhel postřiku: 40° -50°

tryska: 0,017"

stříkáč tlak: 120-150 barů

Ředění

Primacryl je připraven k přímému použití, neředí se, v případě potřeby lze ředit max. do 5% pitnou vodou.

Spotřeba

Cca 0,3 kg/m² na dva nátěry na hladkém podkladu. Skutečnou spotřebu ověřte na zkušební ploše.

Podmínky při zpracování

Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5 °C.

Vysychání / doba vysychání

Při teplotě 20 ° C a 65% vzdušné vlhkosti lze přetírat další vrstvu cca po 1 hodině. Zcela zaschne cca po 2 – 3 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.

Čistění nářadí

Nářadí ihned po použití umyjte vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě. Nevylévejte do kanalizace. Určeno pro průmyslové zpracování.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12).

Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.

Prohlášení o obsažených látkách

Akrylátová disperze, oxid titaničitý, křemičitanová a vápenná plniva, voda, aditiva

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz