

Stucco Eleganza

Disperzní stěrková hmota pro vytváření matného povrchu s metalickým charakterem



Popis výrobku

Účel použití
Vlastnosti
Balení / velikosti nádob
Barevné odstíny
Stupeň lesku
Skladování
Technická data
Doplňkové výrobky
Vhodnost podle
technické informace č. 606
definice oblastí použití

Tónovatelný pololesklý disperzní tmel pro dekorativní vzhled v interiérech.

- Snadné zpracování
- Charakteristický nákras
- Racionální a bezpečná technologie zpracování

2,5 L

Kovově krémově bílá
Lze tónovat systémem Colorexpress do odstínu dle vzorníku Caparol 3D-System PLUS.

Saténový lesk

V chladu, chraňte před mrazem.

- Hustota: cca 0,97 g/cm³

- AkkordSpachtel fein
- Capadecor DecoGrund

| interiér 1 | interiér 2 | interiér 3 | exteriér 1 | exteriér 2 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| + | + | o | - | - |

(-) nevhodné / (o) podmíněně vhodné / (+) vhodné

Zpracování

Vhodné podkladové materiály
Úprava podkladového materiálu

Vnitřní povrchy minerálních omítek maltové skupiny PII, PIII, sádky a hotových omítek Maltové skupiny PIV, sádkarton, sádkarton a betonové povrchy.
Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez kontrastu, bez separačních látek.

Hrubé povrchy, sádkartonové stěny a všechny stěny a stropy se zvýšenou expozicí pruhového světla by měla být připravena podle úrovně kvality Q4. Po vysušení nivelace se zrousí s max. P200 na 240 zrněk. Následně aplikujte CapaSol LF nebo Capadecor DecoGrund.



TECHNICKÁ INFORMACE

| | |
|-------------------------|---|
| Postup nanášení | <p>Základní nátěr: Válečkem naneste jeden základní nátěr Capadecor DecoGrund, tónovaný tak, aby odpovídal povrchové úpravě ve stínu, poté vyhladte benátskou stěrkou, vyhněte se hlubším značkám stěrky.</p> <p>Střední vrstva: Na velké, hladké povrchy: Naneste stucco Eleganza na mokré s benátskou stěrkou, abyste se vyhnuli předčasně uschnutí. Aplikujte Stucco Eleganza válečkem s krátkým vlasem a poté vyhladte benátskou stěrkou. Vždy aplikujte takové množství produktu, aby se povrch mohl vyhladit, než začne tuhnout.</p> <p>Povrchová úprava: Konečná vrstva se provádí stejným způsobem, jak je popsáno výše pro mezivrstvu, ale díky individuální pracovní metodě, poslední pracovní krok by měl vždy provádět pouze jeden kvalifikovaný pracovník.</p> |
| Ředění | Stucco Eleganza se neředí. |
| Spotřeba | Cca. 50 - 70 ml / m ² na vrstvu (pracovní krok). Určete přesné množství materiálu, které vyžaduje nanesení testovací oblasti na místě |
| Podmínky při zpracování | Nejnižší teploty pro aplikaci a schnutí nesmí klesnout pod +5 ° C pro produkt, okolní vzduch a substrát. |
| Čištění náradí | Ihned po použití mýdlovou vodou. |
| Upozornění | Rady pro čištění a péči: Vždy zkontrolujte čistotu, pracujte s náležitou péčí. Poznámka: Změny ve vzhledu povrchu, způsobené čištěním, nelze odstranit. V závislosti na barevném odstínu povrchu může povrch Stucco Eleganza vykazovat drobné škrábance. |

Pokyny

| | |
|--|--|
| Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku) | <p>Uchovávejte mimo dosah dětí. Během používání a sušení zajistěte dobré větrání. Nejezte, nepijte ani nekuřte při používání produktu. V případě kontaktu s očima nebo kůží okamžitě a důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Nádobí ihned po čištění očistěte vodou. Nevdechujte sprejový prach. Ke stříkání barvy použijte kombinovaný filtr A2 / P2. Další informace: Viz bezpečnostní list.</p> <p>Obsahuje 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.</p> |
| Likvidace | <p>Materiály a všechny související obaly musí být zlikvidovány bezpečným způsobem v souladu s platnými předpisy požadavky místních úřadů. Zvláštní pozornost by měla být věnována odstraňování plýtvání ze staveniště v souladu se standardními postupy staveniště. K recyklaci je třeba odevzdat pouze zcela prázdné nádoby.</p> |
| Prohlášení o obsažených látkách | Směs polymerů akrylát / vinylacetát, minerální plniva, voda, přísady, konzervační látky (methylisothiazolinon). |
| Servisní středisko pro zákazníky | Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz |

Technická informace · vydání: ledna 2022

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.