

CAPAROL Samtex 7 - NEW

Snadno čistitelná barva pro krásně hladké povrchy ve všech druzích obytných a kancelářských prostor.



Popis výrobku

Účel použití

CAPAROL Samtex 7 je odolná, prach odpuzující tenkovrstvá a snadno čistitelná malířská barva pro interiéry, se složením a vlastnostmi vybranými pro ochranu zdraví během užívání staveb i profesionálních malířů během její aplikace. Je vhodná pro nátěry stěn a stropů ze sádrových omítek a sádrových tmelů, cementovo-vápenných nebo disperzních omítek, betonu, pálených a silikátových cihel i sádkartonu. Také pro přetírání starých nátěrů disperzních barev a na sklolaminátové tapety. Pro své vlastnosti je doporučován zejména do bytových, kancelářských, hotelových, vzdělávacích a zdravotnických staveb, kde se neplánuje systematické mytí stěn, ale je důležité udržet je co nejdéle čisté. Obzvláště dobře funguje na reliéfních skleněných tapetách.

Vlastnosti

- Třída oděru za mokra 1
- Omyvatelná, snadno se čistí
- Vytváří velmi odolný povrch
- Odolná proti otiskům prstů (možná instalace elektrického příslušenství druhý den po malování)
- Vysoká úroveň bělosti
- Odolává žloutnutí
- Velmi nízká spotřeba (zde dosáhnout tenčí vrstvy)
- Velmi snadná/lehká práce s válečkem, výborná roztíratelnost
- Na vodní bázi, ELF = zdravá barva bez zápachu, bezzrných a rozpouštědel
- Odolná vůči domácím čisticím/dezinfekčním prostředkům
- Tónování v systému Colorexpress v do miliónů různých odstínů
- Vynikající kryvost

Materiálová báze

Disperze syntetické pryskyřice

Balení / velikosti nádob

2,5 l; 10 l

Barevné odstíny

Báze 1: bílá

Báze 3: transparentní

Barvu **CAPAROL Samtex 7** lze tónovat v systému ColorExpress. Před aplikací zkontrolujte tónovaný produkt, abyste se vyhnuli barevným rozdílům.

Stupeň lesku

Matná < 10 (úhel 85°) dle ČSN EN 13 300

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.

Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.

Technická data

- Oděr za mokra: třída 1 dle ČSN EN 13 300
- Kontrastní poměr: třída 2 při spotřebě 6 m²/l na jednu vrstvu
- Maximální zrnitost: jemná (< 100 mikronů)
- Hustota: cca 1,5 g/cm³
- Propustnost vodních par (hodnota sd): s_d < 0,2 m



TECHNICKÁ INFORMACE

Vhodnost podle
technické informace č. 606
definice oblastí použití

Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2
+	+	-	-	-
(+) vhodné / (o) podmíněně vhodné / (-) nevhodné				

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Podklady musí být nosné, suché, zbavené nečistot a odpuzujících částic.



Vnitřní omítky skupin P II a P III

Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy.

Na hrubé, porézní, nasákové omítky, mírně uvolňující písek použijte základní nátěr CapaSol RapidGrund nebo Grundier koncentrat LF.

Strojní sádrové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV

Aplikujte základní nátěr Haftgrund EG. U omítek, kde byla odstraněna glazovaná plocha očistěte od prachu a aplikujte základní nátěr Dupa-Putz Festiger

Sádrové desky

Na nasákové desky naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Dupa-Putz Festiger. Na silně ztuhlé hladké desky použijte jako základní nátěr pro zlepšení přilnavosti přípravek Haftgrund EG.

Sádrokartonové desky

Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem Dupa-Putz Festiger. Dále naneste základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. U desek, které obsahují vodorozpuštěné látky s nebezpečím zbarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filtergrund.

Beton

Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund

Pórobeton

Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

Zdivo z vápenopískových cihel a lícových cihel

Natírejte bez předchozích úprav

Nosné nátěry

Matně slabě nasákové nátěry natírejte přímo.

Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsňte. Aplikujte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

Nenosné nátěry

Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte.

Na slabě nasákové hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

Na hrubé porézní nasákové plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem Grundier koncentrat LF.

Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nátěry kličovými barvami

Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem

Natírejte bez předchozího ošetření.

Nedržící tapety

Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Plochy napadené plísněmi

Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.

Malá defektní místa

Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkordspachtel podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku

Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přidavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund.

Dřevo a dřevěné materiály

Natřete vodorozpuštěnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.

Příprava materiálu

Materiál před použitím promíchejte.

Postup nanášení

Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení.

Doporučené parametry pro nanášení pomocí airless zařízení:

.

Tryska	Tlak	Ředění
Standard 517	200 barů	0-10% pitnou vodou
HEA 515-517	120 - 140 barů	0-5% pitnou vodou

Ředění závisí na výkonu stroje (maximální výkon/průtok) a metodě stříkání. Úhel a velikost trysky závisí na rychlosti nástřiku (na dosažené očekávané tloušťce vrstvy).

Ředění

Barvu **CAPAROL Samtex 7** **neředíte!**

Spotřeba

Cca 80 ml/m² na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na hrubých plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.

Podmínky při zpracování

Spodní hranice teploty pro zpracování: +5° C pro okolní vzduch a podklad
Horní hranice teploty pro zpracování: + 30° C pro okolní vzduch a podklad

Vysychání / doba vysychání

Při 20° C a 65 % relativní vlhkosti lze přetírat cca po 2-4 hodinách, pokud je podklad „teple-suchý“ na dotek. V případě, že je povrch studený na dotyk, počkejte déle. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Čistění náradí

Pracovní nástroje očistěte po použití vodou.

Upozornění

Abyste předešli barevným přechodům aplikujte mokrou barvu do mokré bez přerušení. V případě použití Dupa-Putz Festiger v interiérech se může uvolňovat typický zápach z obsažených rozpouštědel. Zajistěte větrání místností. V prostorech určených pro citlivé osoby použijte Grundier Konzentrat LF s minimálním zápachem.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.
Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Likvidace

Obsahuje: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Mezní hodnota EU pro obsah látek
VOC (těkavých organických
sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010).
Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC

Prohlášení o obsažených látkách

Polyvinylacetátová pryskyřice, polyakrylátová pryskyřice, uhličitán vápenatý, křemičitany, oxid titaničitý, voda, aditiva, konzervační prostředek.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz